

**ЧАСТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЛЕМАН»**  
Директор: Потапов Андрей Александрович, действующий на основании Устава

211970 Витебская область г. Браслав, ул. Ленинская, 53 ком1. тел./факс 8-02153-65-000  
ОКПО 295370052000 УНП 390523327.

2-ой р/счёт - 3012034265015 в ЦБУ №205 филиала №214 ОАО «АСБ Беларусбанк» г.  
Новополоцк, код 15080166

Электронный адрес: [leman-c@mail.ru](mailto:leman-c@mail.ru)

---

## **ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЯХ К ХВОЙНЫМ ОБРЕЗНЫМ ПИЛОМАТЕРИАЛАМ, ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ.**

### **НОРМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПОРОКОВ ДРЕВЕСИНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОРТА.**

**ОТБОРНЫЙ СОРТ:** Допускается здоровые сросшиеся сучки, пластовые, ребровые, кромочные и частично сросшиеся. Запрещается наличие гнилых и ссохшихся сучков. Торцевых трещин (глубоких и неглубоких) может быть не более 10% и 16% соответственно. Запрещены все признаки наличия грибковых заболеваний древесины, покоробленность и не параллельность граней устанавливается в пределах 1%., длиной 3-6 метров.

**ПЕРВЫЙ СОРТ:** Если его сравнивать с отборным сортом, то незначительно изменяются следующие показатели: увеличивается количество здоровых сучков разных видов, примерно на 10%, количество торцевых неглубоких трещин может достигать 25%. Крень допускается не более 20% площади материала. Грибные ядровые пятна (полосы), заболонные грибные окраски и плесень допускаются общей площадью от площади пиломатериала, не более 10%. Гниль не допускается. Эти показатели характерны для летнего периода и никак не отражаются на качестве пиломатериала, так являются естественными и не приводят к разрушению древесины. Обзол допускается тупой, на кромках и пластах размером в долях ширины соответствующих сторон обрезного пиломатериала без ограничения по длине не более 1/6. Не должно быть побурения, сплошной плесени, трухлявости, синевы, механических повреждений., не должно быть выпадающих сучков (т.е. высохших и вываливающихся сучков, либо оставшихся на месте, но шатающихся). В основном доска обрезная 1 сорта применяется для общестроительных работ – монтаж стропильных систем кровли, несущие конструкции, строительство дома, балки и перекрытия межэтажные, черновой подшив и черновые полы, заборы, длиной 3-6 метров.

**ВТОРОЙ СОРТ:** Основные отличия от пиломатериала 1 сорта – изделия могут иметь большие значения наклона волокон, допускается

наличие смоляных кармашков. Пиломатериалы могут иметь большой, но незначительный окрас от грибков и небольшие пятна синеватого цвета. Допускается значительный обзол, допускаются выпадающие сучки, а так же здоровые сучки размером не более 20 мм. Не должно быть сквозных трещин, не должно быть трухлявости, повреждений паразитными растениями и червоточин более 3 шт, на 1 метр длины пиломатериала ( либо не более одной крупной червоточкины), не должно быть механических повреждений, инородных включений, длиной 3-6 метров.

**ТРЕТИЙ СОРТ:** Допускается значительная крень, наличие смоляных кармашков, может увеличиваться до 4 шт/м. п., допускается двойная сердцевина. Порость может быть только односторонней, количество ядровых пятен может увеличиваться до 20%. Допускается червоточина на любом участке. Загнившие гнилые и табачные сучки допускаются в общем числе частично сросшихся здоровых сучков тех же размеров и не более половины их количества. Допускаются пластевые и сквозные трещины, в том числе выходящие на торец, обзол в середине, начале или конце доски по длине, не более 2/6 доски, длиной 1-6 метров.

**ЧЕТВЕРТЫЙ СОРТ:** Допускается червоточина до 6 шт./м. п., гниль может быть только ситовая пестрая, общая площадь гнили не более 155 площади пиломатериалов. Может иметь тупой и острый обзол, в середине, начале и конце доски, без ограничения по длине, поперечная и допускается продольная покоробленность по пласти и кромке, и в том числе крыловатость, длиной 1-6 метров.

**НЕОБРЕЗНОЙ МАТЕРИАЛ ОТБОРНЫЙ СОРТ:** пиломатериал с необрезанными (обработанными) краями, длиной 3-6 метров, с кривизной по длине, не превышающей 10%, с характеристиками обрезного пиломатериала первого сорта, кроме геометрии, без сплошного обзола по плоскости доски.

**НЕОБРЕЗНОЙ МАТЕРИАЛ ПЕРВОГО-ВТОРОГО СОРТА:** материал длиной 3-6 метров, с кривизной по длине, от 10-30%, с характеристиками обрезного материала 1-3 сорта, кроме геометрии, со сплошным обзолом по плоскости доски, в начале, середине или конце, но не более 1/6 части доски.

**НЕОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ ТРЕТЬЕГО-ЧЕТВЕРТОГО СОРТА:** материал длиной 3-6 метров, с кривизной по длине 30% и более, с характеристиками обрезного материала 3-4 сорта, кроме геометрии, со сплошным обзолом по плоскости доски, в начале, середине или конце более 1/6 части доски.